

**SKVĚLÁ
ZPRACOVATELNOST**

- všestranně použitelná
- přezkoušeno dle nejpřísnějších hygienických předpisů: KTW/KSW – schválení (SRN, pitná voda, bazény)
- velmi vysoká odolnost chemické i mechanické zátěži
- revoluční stálost barev



Pokyny pro zpracování Multifuge Diamond

- Teplota vzduchu i podkladu musí být $>+10^{\circ}\text{C}$.
- Teploty kolem $+17^{\circ}\text{C}$ pozitivně ovlivňují zpracovatelnost.
- Používejte vhodný pracovní oblek a ochranné pomůcky.
- Přidat složku A ke složce B a navzájem řádně smísit po dobu nejméně 3 minut pomocí pomaluběžného míchacího zařízení.
- Pro omezení chybného smísení hmoty Multifuge Diamond se směs následně vyklopí (důkladně vyprázdnit vědro) do čisté nádoby a znovu promíchá.
- Do spár nanášet pomocí speciální gumové stěrky.
- Spárovací hmotu nanášet celoplošně.
- Provést rozmytí spárovací hmoty pomocí navlhčené hydrohouby (případně u profilovaných dlaždic pěnovou houbou) a bez prodlení provést konečné očištění dlaždic.
- Finální omytí lze usnadnit využitím 2 mycích vaniček (rozmytí, formování/omytí, očištění).
- Vodu pro mytí pravidelně měnit.
- Využitím mycích hub na suchý zip lze zjednodušit jejich výměnu.
- Po započetí procesu tuhnutí nesmí být materiál znovu rozmícháván.
- Pokud na krytinách s hladkým povrchem zůstane lehký povlak, lze jej v průběhu následujícího dne po zaspárování snadno očistit pomocí běžného octového čisticího prostředku pro domácnost. V pozdější době je očištění spojeno s větším úsilím. Při použití čisticích prostředků dbát technických pokynů výrobce.

