

BOTAMENT® SB 100

Manžeta s elastickou zónou

BOTAMENT® SB 100 je příčně elastická izolační manžeta s elastickou středovou zónou a oboustranným kaširováním textilním roumem. Je určena pro použití v systémových skladbách spolu s hydroizolačními hmotami BOTAMENT®. Manžeta BOTAMENT® SB 100 je vhodná pro použití ve vnitřním i vnějším prostředí.

Vlastnosti

- ❖ vysoce elastická
- ❖ přezkoušeno pro působení vody ve třídách W0-I až W3-I dále pro W1-B a W2-B (dle DIN 18534)
- ❖ odolná proti přidruženému působení chemikálií dle předpisu PG-AIV-B (SRN)
- ❖ pro místnosti zatěžované vlhkostí, terasy a balkóny
- ❖ vysoká pevnost
- ❖ rychlý pracovní postup
- ❖ velmi dobrá odolnost proti stárnutí
- ❖ vysoká chemická odolnost

Oblasti použití

- Pro izolování
- ❖ trubních prostupů

Příprava podkladu

Podklad se musí nacházet v tomto stavu:

- ❖ suchý, čistý a bez námrazy
- ❖ únosný
- ❖ zbavený mastnoty, nátěrů, výpotků, separačních prostředků, prachu a volných částic
- ❖ v rovině dle příslušných norem

Zpracování

Ve spojení s tekutými hydroizolacemi BOTAMENT®

- ❖ Kaširovaná oblast manžety BOTAMENT® SB 100 se zapracuje do první prováděné vrstvy stěrkové izolace a překryje se v rámci nanášení druhé vrstvy.

Ve spojení s izolační a dělicí fólií BOTAMENT® AE

- ❖ Manžeta BOTAMENT® SB 100 se celoplošně nalepí do tmelů BOTAMENT® M 21 nebo M 21 HP Speed.

Technická data

Materiálová základna	polypropylén kaširovaný textilním roumem
Barva	světle modrá
Balení	
130×130 mm (8 mm otvor/ např. trubky topení)	pro trubky o průměru 12 – 22 mm
140×140 mm (15 mm otvor/ např. záslepky)	pro trubky o průměru 20 – 37 mm
180×180 mm (35 mm otvor/ např. odpadní trubky)	pro trubky o průměru 50 – 75 mm
Skladování	V chladu a suchu.
Tloušťka	0,6 mm
Hmotnost	
130×130 mm	7,5 g/ks
140×140 mm	9,6 g/ks
180×180 mm	13,2 g/ks
Vodonepropustnost dle EN 1928	> 1,5 bar
Tepelná odolnost	- 5°C až + 60°C

Důležitá upozornění

Manžeta BOTAMENT® SB 100 je úředně přezkoušena v systémové skladbě s produkty BOTAMENT® DF 9, MD 1 Speed, MD 2 The Blue 1, RD 1 Universal, izolační a dělicí fólií BOTAMENT® AE.

Manžeta BOTAMENT® SB 100 je úředně přezkoušena v systémové skladbě WRS dle ETAG 022-3.

Poznámka: Údaje v tomto prospektu vycházejí z našeho nejlepšího vědomí a zkušeností, jsou však nezávazné. Je nutné zohlednit podmínky v daném stavebním objektu, účel použití a specifické místní zatížení. Za těchto předpokladů ručíme za správnost údajů v rámci našich obchodních podmínek. Doporučení našich spolupracovníků, která se odchyľují od údajů našeho prospektu, jsou pro nás závazná, jestliže byla písemně potvrzena. V každém případě je nutné dodržovat všeobecně známá pravidla technologických postupů a nejnovější poznatky. Vydání CZ-1905. Aktuální vydání vyhledejte prosím v technických listech na www.botament.cz
BOTAMENT® Systembaustoffe • Skandinávská 990 • CZ-267 53 Žebrák