

# BOTAMENT® B 98 L

## Živičný střešní tmel

BOTAMENT® B 98 L je živičná hmota s obsahem armovacích vláken, zpracovatelná za studena pro vyspravení svislých a vodorovných bitumenových izolací např. na střeších, balkónech i terasách, nebo pod úrovní terénu. BOTAMENT® B 98 L má vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům a také látkám dle DIN 4030 (SRN).

### Vlastnosti

- ❖ vysoká odolnost UV – záření
- ❖ obsahuje armovací vlákna
- ❖ vysoce stabilní
- ❖ obsahuje rozpouštědlo
- ❖ k okamžitému použití

### Oblasti použití

- ❖ vysoká ochrana kovových prvků před korozí
- ❖ opravy bublin a boudl na starých střešních krytinách

### Vhodné podklady

- ❖ beton (třída pevnosti  $\geq$  C 12/15)
- ❖ plně zaspárované zdivo
- ❖ cementové omítky (CS III, nebo CS IV dle EN 998-1)
- ❖ ocel, zinek, olovo
- ❖ dřevo
- ❖ staré bitumenové podklady

### Příprava podkladu

Podklad se musí nacházet v tomto stavu:

- ❖ čistý, bez námrazy a únosný
- ❖ zbavený mastnoty, nátěrů, výpotků, separačních prostředků, pískových hnízd, prachu a volných částic
- ❖ ocel musí být čistá ve smyslu EN ISO 12 944, díl 4 – stupeň čistoty SA 2 1/2
- ❖ savé podklady opatřit penetračním nátěrem BOTAMENT® BE 901 Plus (penetraci nechat prochnout)

### Zpracování

- ❖ BOTAMENT® B 98 L se nanáší na připravený podklad lžící, nebo špachtlí ve vrstvě nejvýše 10 mm
- ❖ v případě potřeby dalších vrstev (předchozí vrstva musí zcela prochnout)

Při zpracování za horka a na slunečním svitu hrozí u silnějších vrstev nebezpečí vzniku puchýřů. V zájmu omezení tohoto jevu je vhodné nanášet slabší vrstvy.

### Technická data

Materiálová základna	bitumen, s obsahem rozpouštědla
Balení	5 kg plechový obal
Skladování	V chladu a suchu. V originálně uzavřených obalech minimálně 12 měsíců.
Hustota	~ 1,1 kg/dm <sup>3</sup>
Teplotní odolnost	-20°C až +90°C
Bod vzplanutí	+30°C
Prosychání	~ 1 mm/den
Tloušťka nanášení	max. 10 mm / vrstvu
Spotřeba	~ 1,1 kg/m <sup>2</sup> /mm
Teplota vzduchu a podkladu při zpracování	+5°C až +30°C
Čisticí prostředek	ředidlo

Všechny uvedené časy se vztahují na normativní teplotu vzduchu + 23°C a relativní vlhkost 50 %. Vyšší teplota a nižší vlhkost vzduchu urychlují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu pak prodlužují průběh prosychání.

### Důležitá upozornění

Staré dehtové nátěry je nutné odstranit předem a odborně zlikvidovat.

Produkt BOTAMENT® B 98 L obsahuje těkavá rozpouštědla a lze jej zpracovávat pouze v otevřených prostorech. Při zpracování nelze manipulovat s otevřeným ohněm, či zdrojem světla. Dbejte platných nařízení pro bezpečnost práce.

Bezpečnostní list je vám k dispozici na [www.botament.com](http://www.botament.com)

Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme vždy provést zkoušku zpracování ve specifických podmínkách přímo na dané stavbě.

**Poznámka:** Údaje v tomto prospektu vycházejí z našeho nejlepšího vědomí a zkušeností, jsou však nezávazné. Je nutné zohlednit podmínky v daném stavebním objektu, účel použití a specifické místní zatížení. Za těchto předpokladů ručíme za správnost údajů v rámci našich obchodních podmínek. Doporučení našich spolupracovníků, která se odchyľují od údajů našeho prospektu, jsou pro nás závazná, jestliže byla písemně potvrzena. V každém případě je nutné dodržovat všeobecně známá pravidla technologických postupů a nejnovější poznatky. Vydání CZ-1812. Aktuální vydání vyhledejte prosím v technických listech na [www.botament.com](http://www.botament.com)  
BOTAMENT® Systembaustoffe • Skandinávská 990 • CZ-267 53 Žebrák