

BOTAMENT® DB

Koutová páska

BOTAMENT® DB je páska z textilní pleteniny potažené elastickou vrstvou a hodí se pro použití do tekutých hydroizolačních hmot spojených s podkladem ve vnitřním prostředí.

Vlastnosti

- ❖ elastická
- ❖ vhodná do prostředí s mírným zatížením vodou, působení vody ve třídách W0-I až W1-I (dle DIN 18534)
- ❖ vysoká pevnost
- ❖ jednoduchý přířez

Oblasti použití

Pro izolování

- ❖ styčných a koutových spár

Trubní prostupy se izolují speciálními manžetami BOTAMENT® DB.

Příprava podkladu

Podklad se musí nacházet v tomto stavu:

- ❖ suchý, čistý a bez námrazy
- ❖ únosný
- ❖ zbavený mastnoty, nátěrů, výpotků, separačních prostředků, prachu a volných částic
- ❖ vyrovnané a ve svislici dle příslušných norem

Zpracování

- ❖ BOTAMENT® DB se zpracuje do čerstvé, první prováděné hydroizolační vrstvy
- ❖ okrajové části pásky a napojení se překryjí v rámci nanášení druhé vrstvy
- ❖ při překlenování spár se doporučuje vnořit střed pásu BOTAMENT® DB částečně do spáry

Důležitá upozornění

BOTAMENT® DB je úředně přezkoušen v systémové skladbě s produktem BOTAMENT® DF 9.

Produkt není vhodný do oblastí trvale zatížených vodou, a tam kde působí tlaková voda.

Technická data

Materiálová základna	termoplastické PVC na textilní pletenině
Barva	šedá
Balení	50 m – role kout vnější roh <u>izolační manžeta</u> 120×120 mm
Skladování	V chladu a suchu.
Tloušťka	0,5 mm
Šířka	100 mm 120 mm
Plošná hmotnost	24 g/m 34 g/m
	š = 10 cm š = 12 cm
Příčná roztažnost dle EN ISO 527-3	0,50 N/mm ² 0,85 N/mm ²
Vodonepropustnost dle EN 1928	> 1,5 bar
Tepelná odolnost	- 5°C až + 60°C

Poznámka: Údaje v tomto prospektu vycházejí z našeho nejlepšího vědomí a zkušeností, jsou však nezávazné. Je nutné zohlednit podmínky v daném stavebním objektu, účel použití a specifické místní zatížení. Za těchto předpokladů ručíme za správnost údajů v rámci našich obchodních podmínek. Doporučení našich spolupracovníků, která se odchyľují od údajů našeho prospektu, jsou pro nás závazná, jestliže byla písemně potvrzena. V každém případě je nutné dodržovat všeobecně známá pravidla technologických postupů a nejnovější poznatky. Vydání CZ-1709. Aktuální vydání vyhledejte prosím v technických listech na www.botament.com
BOTAMENT® Systembaustoffe • Skandinávská 990 • CZ-267 53 Žebrák