

## BOTAMENT® SB 78 WB

### Izolační páska k vaně

BOTAMENT® SB 78 WB je příčně elastická izolační páska oboustranně kaširovaná textilním roumem, z jedné strany opatřena proužkem butylové samolepicí vrstvy pro použití v systémových skladbách s izolačními hmotami BOTAMENT®. Izolační páska BOTAMENT® SB 78 WB je vhodná pro použití na vanách.

#### Vlastnosti

- ❖ vysoce elastická
- ❖ přezkoušena pro mírné až vysoké zatížení
- ❖ pro místnosti zatěžované vlhkostí
- ❖ vysoká pevnost
- ❖ rychlá a jednoduchá fixace
- ❖ velmi vysoká odolnost proti stárnutí
- ❖ vysoká chemická odolnost

#### Oblasti použití

- ❖ propojení hydroizolačních hmot k vanám

#### Příprava podkladu

Podklad se musí nacházet v tomto stavu:

- ❖ suchý, čistý a bez námrazy
- ❖ únosný a vyrovnaný
- ❖ zbavený mastnoty, nátěrů, výpotků, separačních prostředků, prachu a volných částic

#### Zpracování

Izolační páska BOTAMENT® SB 78 WB se lepí k hraně vany před jejím usazením.

- ❖ očistit okraj vany vhodným prostředkem neobsahujícím rozpouštědla
- ❖ sejmutou ochrannou fólii z butylové vrstvy a následně přilepit pásku bez bublin, či vrásek na okraj vany (nepřerušovat na rozích)
- ❖ po přilepení přehnout izolační pásku vzhůru a přitom vytvořit průhyb (viz montážní návod)

#### BOTAMENT® SB 78 WB ve spojení s tekutými izolačními hmotami BOTAMENT®

- ❖ po usazení vany BOTAMENT® SB 78 se vkládá do první prováděné vrstvy tekuté izolace a překryje se v rámci nanášení druhé vrstvy.

#### BOTAMENT® SB 78 WB ve spojení s izolační a dělicí fólií BOTAMENT® AE

- ❖ po usazení vany se BOTAMENT® SB 78 WB celoplošně nalepí na podklad do lepicích tmelů BOTAMENT® M 21 nebo M 10 Speed

Na ochranu izolační pásky BOTAMENT® SB 78 WB před poškozením při renovačních pracích (výměna silikonu) doporučujeme zabudování ochranné pásky BOTAMENT® SB 78 S.

#### Technická data

Materiálová základna	polyetylén kaširovaný textilním roumem (20 mm široký proužek butylové samolepicí vrstvy)
Barva	světle modrá
Balení	10 m – role
Skladování	V chladu a suchu.
Tloušťka	0,7 mm
Šířka	120 mm
Plošná hmotnost	60 g/m
Příčná roztažnost dle EN ISO 527-3	do 25 % 0,30 N/mm <sup>2</sup> do 50 % 0,41 N/mm <sup>2</sup>
Vodonepropustnost dle EN 1928	> 1,5 bar
Tepelná odolnost	- 30°C až + 60°C

#### Důležitá upozornění

BOTAMENT® SB 78 WB je úředně přezkoušen v systémové skladbě s produkty BOTAMENT® DF 9, BOTAMENT® MD 1 Speed, BOTAMENT® MD 28, BOTAMENT® RA 170, izolační a dělicí fólií BOTAMENT® AE a BOTAMENT® RD 2 The Green 1.

**Poznámka:** Uvedené údaje vycházejí z našeho nejlepšího vědomí a zkušeností, jsou však nezávazné. Je nutné zohlednit podmínky v daném stavebním objektu, účel použití a specifické místní zatížení. Za těchto předpokladů ručíme za správnost údajů v rámci našich obchodních podmínek. Doporučení našich spolupracovníků, která se odchyľují od údajů našeho pokynu, jsou pro nás závazná, jestliže byla písemně potvrzena. V každém případě je nutné dodržovat všeobecně známá pravidla technologických postupů a nejnovější poznatky. Vydání CZ-1712. Aktuální vydání vyhledejte prosím v technických listech na [www.botament.cz](http://www.botament.cz)  
BOTAMENT® Systembaustoffe • Skandinávská 990, CZ-267 53 Žebrák