

# BOTAMENT® CF 600

## Speciální elastická těsnící hmota

BOTAMENT® CF 600 je elastický těsnící tmel pro výplň dilatačních a napojovacích spár v oblastech zatěžovaných působením chemikálií a trvale zatěžovaných vodou. Těsnící hmota BOTAMENT® CF 600 je vhodná zejména pro použití v bazénech, na balkónech, či terasách a též fasádách. BOTAMENT® CF 600 má ve vytvrzeném stavu vysokou odolnost proti působení horké vody, UV – záření, mnoha kyselin a louhů, stejně tak obvyklým čisticím prostředkům.

### Vlastnosti

- ❖ elastická
- ❖ pro dlouhodobě mokré prostředí a bazény
- ❖ silně fungicidní účinek
- ❖ pro vnitřní i vnější použití
- ❖ neutrální reakce

### Oblasti použití

Pro výplň určených spár

- ❖ v keramických obkladech a dlažbách
- ❖ v téměř všech nasákových i nenasákových podkladech
- ❖ navazujících na ocelové prvky

### Příprava podkladu

Podklad se musí nacházet v tomto stavu:

- ❖ suchý, čistý a bez námrazy
- ❖ únosný
- ❖ zbavený mastnoty, nátěru, výpotků, separačních prostředků, prachu a volných částic
- ❖ boky spár předem odmastit acetonom

Plastové, chlór-kaučukové a kovové podklady jakož alkalické / minerální podklady opatřit před aplikací tmelu BOTAMENT® CF 600 speciálním penetračním nátěrem BOTAMENT® P 600 (sanitární a zařizovací předměty ochránit před potřsněním).

### Technická data

Materiálová základna	1 sl. silikonový těsnící tmel neutrální reakce na bázi oximu
Barvy	bílá, šedá
Balení	310 ml plastová tuba (kartuše) 20 ks v kartonu
Skladování	V chladu a suchu, nesmí zmrznout. V originálně uzavřených obalech minimálně 12 měsíců.
Hustota	~ 1,0 kg/dm <sup>3</sup>
Teplotná odolnost	- 40°C až + 180°C
Tvorba kůže	po ~ 6 minutách
Vytvrzení v prvních 24 hodinách	~ 2 – 3 mm
Max. šířka spáry	30 mm
Tvrdost Shore – A	~ 20
Max. celkové přetvoření	~ 25 %
Plná zátěž	po ~ 7 dnech
<b>Spotřeba v ml/m</b>	

Hloubka spáry (mm)	Šířka spáry (mm)								
	5	8	10	12	15	18	20	25	30
(mm)	5	25	8	64	80	96			
8									
10				100	120	150	180	200	
12					144	180	216	240	300
15						225	270	300	375
18							324	360	450
									540

Teplota vzduchu a podkladu při zpracování	+5°C až +30°C
Čisticí prostředek	PU – ředitlo

Všechny uvedené časy se vztahují na normativní teplotu vzduchu + 23°C a relativní vlhkost 50 %. Vyšší teplota a nižší vlhkost vzduchu urychlují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu pak prodlužují zpracovatelnost a průběh vytvrzení.

# BOTAMENT® CF 600

## Speciální elasticá těsnící hmota

### Parametry spáry

Šířka spár by měla být volena tak, aby se pohybem příslušných stavebních částí neměnila při natažení nebo smrštění o více než 25 %.

### Pohyblivé spáry

Šířka spáry	doporučená hloubka spáry
< 10 mm	rovna šířce min. však 6 mm
≥ 10 mm	8 – 10 mm
≥ 15 mm	8 – 12 mm
≥ 20 mm	10 – 14 mm
≥ 25 mm	12 – 18 mm
≤ 30 mm	18 – 20 mm

U velmi hlubokých spár doporučujeme vymezit hloubku pomocí speciálních výplňových profilů. Při použití BOTAMENT® CF 600 ve vnějším prostředí provádět šířku i hloubku spáry minimálně 10 mm.

### Zpracování

- ❖ dosažení čistých okrajů spár napomůže jejich přelepení samolepicí zakrývací páskou
- ❖ před použitím tmelu BOTAMENT® CF 600 je nutné odříznout část tuby nad závitem
- ❖ po našroubování aplikáční trysky seříznout šikmo její hrot dle šířky spáry
- ❖ tmel BOTAMENT® CF 600 aplikovat důsledným vtláčením do spáry pomocí ruční pistole, nebo pistole na stlačený vzduch
- ❖ pro vyhlazení lze použít navlhčený speciální profil, nebo štětec
- ❖ hned po vyhlazení spáry odstranit zakrývací pásku

Je nutné zabránit vzniku tzv. tříbodového styku, tj. styku silikonové hmoty se spodní plochou spáry. Obsah nezpracované kartuše lze uchovat po několik dnů vytlačením drobného množství tmelu, který se nechá zaschnout.

### Důležitá upozornění

BOTAMENT® CF 600 není vhodný k vyplnění spár v přírodních kamenech. K tomuto účelu doporučujeme použít speciální silikon BOTAMENT® S 3 SUPAX.

Nevhodnými podklady pro BOTAMENT® CF 600 jsou bitumenové hmoty nebo výrobky obsahující dehet.

V zájmu minimalizace ulpění plísň na povrchu hmoty BOTAMENT® CF 600 je nepostradatelná přiměřená chlórová dezinfekce v rámci údržby bazénu.

V průběhu zpracování a vytvrzování tmelu BOTAMENT® CF 600 zajistit dobré odvětrání a přísun čerstvého vzduchu.

Spárovací tmely na silikonové bázi nelze přebarvit nátěrem.

S ohledem na možné oddílení, vysoké namáhání vodou, a/nebo UV - zářením, silné chemické, a/nebo fyzikální namáhání, dále agresivní čisticí metody podléhají elasticke spáry omezené záruce. Proto se musí jejich stav pravidelně kontrolovat, a v případě nutnosti provést nové vyplnění spáry. Tímto způsobem zatěžované spáry jsou považovány za spáry údržbové.

Pro ověření přídržnosti k příslušnému podkladu doporučujeme provést zkoušku ve specifických podmínkách přímo na dané stavbě.

**Aplikujte silikony bezpečně. Před použitím si přečtěte informace uvedené na etiketě.**

Bezpečnostní list je vám k dispozici na [www.botament.cz](http://www.botament.cz)

**Poznámka:** Uvedené údaje vycházejí z našeho nejlepšího vědomí a zkušeností, jsou však nezávazné. Je nutné zohlednit podmínky v daném stavebním objektu, účel použití a specifické místní zatížení. Za těchto předpokladů ručíme za správnost údajů v rámci našich obchodních podmínek. Doporučení našich spolupracovníků, která se odchylují od údajů našeho pokynu, jsou pro nás závazná, jestliže byla písemně potvrzena. V každém případě je nutné dodržovat všeobecně známá pravidla technologických postupů a nejnovější poznatky. Vydání CZ-1810. Aktuální vydání vyhledejte prosím v technických listech na [www.botament.cz](http://www.botament.cz)

BOTAMENT® Systembaustoffe • Skandinávská 990 • CZ-267 53 Žebrák