

Pokyny pro zpracování

Přehled technických údajů

Materiálová základna	3 složkový systém epoxidové pryskyřice
Barvy	bílá (10), pergamón (11), pískově šedá (15), stříbrně šedá (16), šedá (24), titanově šedá (25), antracit (26), čedičová (27), jura běžová (35), kakao (38), havana (40), mokka (41)
Balení	3,5 kg kompletní balení » láhve v kartonu: 0,64 kg složka (A) a 0,26 kg složka (B) sáček ve vědru: 2,6 kg barevný písek (C)
Skladování	Složky A+B: Nesmí zmrznout. V chladu a suchu. V originálně uzavřených obalech minimálně 12 měsíců. Složka C: Nesmí zmrznout. V chladu a suchu. V originálně uzavřených obalech minimálně 30 měsíců.
Hmotnostní poměr míchání	18,4 (A) : 7,3 (B) : 74,3 (C)
Zpracovatelnost	~ 80 minut
Pochazi	po ~ 14 hodinách
Mechanická zátěž	~ za 3 dny
Chemická zátěž	~ za 7 dní
Teplota vzduchu a podkladu při zpracování	+10°C až +25°C
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none">■ pro šířku spár od 2 do 10 mm■ brilantní barvy■ excellentní zpracovatelnost■ snadné omývání studenou vodou■ dlouhá doba na zpracování■ velmi jemný povrch spár■ velmi vysoká odolnost chemické i mechanické zátěži■ vysoká oděruvzdornost a vysokotlakému čištění■ odolnost vůči čisticím prostředkům pro domácnosti■ odpuzuje vodu a nečistoty■ vysoká přídržnost ve spáře
Oblasti použití	<ul style="list-style-type: none">■ bazény, wellness provozy, parní kabiny a sprchy■ vysoko jakostní obklady a dlažby■ bezbariérové sprchové kouty■ kuchyňské provozy■ nápojový průmysl■ potravinářský průmysl■ chemický průmysl■ mycí linky pro vozidla■ balkóny, terasy v systému BOTAMENT® TERRACHAMP

Hmotnostní poměr – pomůcka

Složky	A	B	C
¾ balení	0,483 kg	0,191 kg	1,95 kg
½ balení	0,322 kg	0,128 kg	1,30 kg
¼ balení	0,161 kg	0,064 kg	0,65 kg

Botament® Systembaustoffe

Skandinávská 990,
267 53 Žebrák

T 311 545 150
F 311 537 118

info@botament.cz
www.botament.cz

Diaľničná cesta 18,
903 01 Senec
T +421/(0) 244 442 195
F +421/(0) 244 441 348
info@botament.sk
www.botament.sk



Botament
S DŮVĚROU



Pokyny pro zpracování

Multifuge Diamond MAX

- Teplota vzduchu i podkladu musí být > +10°C.
- Multifuge Diamond Max lze nejlépe zpracovávat při teplotách +15°C až +20°C.
- Používejte vhodný pracovní oblek a ochranné pomůcky.
- Do vědra přidat 3 složky v odpovídajícím poměru a navzájem řádně smísit po dobu nejméně 3 minut pomocí pomaluběžného míchacího zařízení.
- Pro omezení chybného smísení hmoty Multifuge Diamond Max se směs následně vyklopit (důkladně vyprázdnit vědro) do čisté nádoby a znova promíchat.
- Do spár nanášet pomocí speciální gumové stěrky.
- Spárovací hmotu nanášet celoplošně.
- Provést rozmytí spárovací hmoty pomocí navlhčené hydrohouby (případně u profilovaných dlaždic měkkým rounem) a následně provést konečné očištění dlaždic.
- Finální omytí lze usnadnit využitím 2 mycích vaniček (rozmytí, formování/omytí, očištění).
- Vodu pro mytí pravidelně měnit.
- Využitím mycích hub na suchý zip lze zjednodušit jejich výměnu.
- Po započetí procesu tuhnutí nesmí být materiál znova rozmícháván.
- Pokud na krytinách s hladkým povrchem zůstane lehký povlak, lze jej v průběhu následujícího dne po zaspárování snadno očistit pomocí běžného octového čisticího prostředku pro domácnost. V pozdější době je očištění spojeno s větším úsilím použitím speciálního čisticího prostředku. Při použití čisticích prostředků dbát technických pokynů výrobce.



B