

BOTAMENT® P 600

Speciální základní nátěr

Jednosložkový základní nátěr BOTAMENT® P 600 na bázi umělé pryskyřice, který slouží k přípravě podkladních ploch před aplikací silikonových tmelů BOTAMENT® CF 600, SF 300 a S 5 SUPAX.

Vlastnosti

- ❖ slouží ke zvýšení přilnavosti
- ❖ do oblastí trvale zatěžovaných vodou
- ❖ pro vnitřní i vnější použití
- ❖ rychleschnoucí
- ❖ k okamžitému použití

Oblasti použití

Vytváření kontaktního nátěru

- ❖ na keramických dlaždicích
- ❖ na nerezavějící oceli, eloxovaném hliníku a mědi
- ❖ na mnoha tvrzených plastech
- ❖ na minerálních podkladech

a na mnoha dalších podobných materiálech.

Příprava podkladu

Podklad se musí nacházet v tomto stavu:

- ❖ suchý, čistý a bez námrazy
- ❖ únosný
- ❖ zbavený látek způsobujících separaci

Zpracování

- ❖ dosažení čistých okrajů spár napomůže jejich přelepení samolepicí zakrývací páskou
- ❖ nátěr BOTAMENT® P 600 celoplošně nanést pomocí štětečku na boky spár a nechat odvětrat

Důležitá upozornění

Pro ověření přídržnosti k příslušnému podkladu doporučujeme provést zkoušku ve specifických podmínkách přímo na dané stavbě.

Speciální základní nátěr BOTAMENT® P 600 je určený výhradně pro odborné zpracovatelské firmy.

Bezpečnostní list je vám k dispozici na www.botament.com

Technická data

Materiálová základna	1 sl. akrylát-silikon-kopolymer, s obsahem rozpouštědla
Barva	transparentní
Balení	250 ml v hliníkové lahvičce (4 ks v kartonu)
Skladování	V chladu a suchu, nesmí zmrznout. V originálně uzavřených obalech minimálně 12 měsíců.
Hustota	~ 0,9 kg/dm ³
Spotřeba	~ 80 – 200 ml/m ² (závisí na nasákavosti podkladu)
Čas odvětrání	≥ 60 minut
Teplota vzduchu a podkladu při zpracování	+8°C až +30°C
Čistící prostředek	PU – ředidlo

Všechny uvedené časy se vztahují na normativní teplotu vzduchu + 23°C a relativní vlhkost 50 %. Vyšší teplota a nižší vlhkost vzduchu urychlují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu pak prodlužují zpracovatelnost a odvětrání.

Poznámka: Údaje v tomto prospektu vycházejí z našeho nejlepšího vědomí a zkušeností, jsou však nezávazné. Je nutné zohlednit podmínky v daném stavebním objektu, účel použití a specifické místní zatížení. Za těchto předpokladů ručíme za správnost údajů v rámci našich obchodních podmínek. Doporučení našich spolupracovníků, která se odchyľují od údajů našeho prospektu, jsou pro nás závazná, jestliže byla písemně potvrzena. V každém případě je nutné dodržovat všeobecně známá pravidla technologických postupů a nejnovější poznatky. Vydání CZ-1602. Aktuální vydání vyhledejte prosím v technických listech na www.botament.com
BOTAMENT® Systembaustoffe • Skandinávská 990 • CZ-267 53 Žebrák