

# BOTAMENT® PB

## Izolační páska

BOTAMENT® PB je příčně elastická izolační páska oboustranně kaširovaná textilním roumem, z jedné strany opatřena proužkem butylové samolepicí vrstvy pro použití v systémových skladbách s izolační hmotou BOTAMENT® RD 2 The Green 1.

Izolační páska BOTAMENT® PB je vhodná pro použití ve vnitřním i vnějším prostředí. Vysoká propustnost vodních par izolační pásky přispívá k rychlému proschnutí hmoty BOTAMENT® RD 2 The Green 1.

### Vlastnosti

- ❖ vysoce elastická
- ❖ snadná manipulace díky samolepicímu proužku
- ❖ vysoká odolnost proti přetržení
- ❖ rychlé a jednoduché uložení
- ❖ velmi vysoká odolnost proti stárnutí

### Oblasti použití

- ❖ rychlé a spolehlivé propojení hydroizolačních hmoty BOTAMENT® RD 2 The Green 1 ke dveřním, okenním rámcům apod.

BOTAMENT® PB je vhodný pro použití na dřevěné podklady, mnohé plasty a práškově lakované hliníkové profily.

### Příprava podkladu

Podklad se musí nacházet v tomto stavu:

- ❖ suchý, čistý a bez námrazy
- ❖ únosný a vyrovnaný
- ❖ zbavený mastnoty, nátěrů, výpotků, separačních prostředků, prachu a volných částic

### Zpracování

- ❖ sejmout ochrannou fólii z butylové vrstvy a následně přilepit pásku bez bublin, či vrásek na podklad
- ❖ pod izolační pásku nanést BOTAMENT® RD 2 The Green 1 a celoplošně ji vtlačit do vrstvy izolace
- ❖ spodní i boční okraje pásky BOTAMENT® PB přetáhnout hmotou BOTAMENT® RD 2 The Green 1 a tím propojit s izolační vrstvou

Dilatační spáry musí být zásadně přejety z podkladu. Při překlenování těchto spár se doporučuje vnořit střed pásky BOTAMENT® PB částečně do spáry. Při osazování izolační pásky BOTAMENT® PB dbát na uložení bez pnutí.

### Technická data

Materiálová základna	polyuretan kaširovaný textilním roumem
Barva	světle modrá
Balení	20 m – role
Skladování	V chladu a suchu.
Tloušťka	0,5 mm
Šířka	400 mm
Plošná hmotnost	81 g/m
Hodnota S <sub>d</sub>	~ 1 m
Vodonepropustnost dle EN 1928	> 1,5 bar
Tepelná odolnost	-30°C až +90°C

### Důležitá upozornění

BOTAMENT® PB je nutné chránit před trvalým působením UV záření.

**Poznámka:** Údaje v tomto prospektu vycházejí z našeho nejlepšího vědomí a zkušeností, jsou však nezávazné. Je nutné zohlednit podmínky v daném stavebním objektu, účel použití a specifické místní zatížení. Za těchto předpokladů ručíme za správnost údajů v rámci našich obchodních podmínek. Doporučení našich spolupracovníků, která se odchyľují od údajů našeho prospektu, jsou pro nás závazná, jestliže byla písemně potvrzena. V každém případě je nutné dodržovat všeobecně známá pravidla technologických postupů a nejnovější poznatky. Vydání CZ-1811. Aktuální vydání vyhledejte prosím v technických listech na [www.botament.com](http://www.botament.com)  
BOTAMENT® Systembaustoffe • Skandinávská 990 • CZ-267 53 Žebrák