



BotaGreen Flexkleber je flexibilní tenkovrstvé lepidlo se sníženou prašností pro lepení bezmála všech keramických dlaždic, či přírodních kamenů, které nejsou citlivé na probarvení. Pro použití na stěnách i podlahách ve vnitřním i vnějším prostředí. Díky technologii, která je šetrná ke klimatu i zdrojům, jsou při výrobě pojiva sníženy emise CO₂. * Díky technologii Airflow má lepicí tmel BotaGreen Flexkleber obzvláště vláčnou konzistenci s lehkou zpracovatelností.

VLASTNOSTI PRODUKTU

- snižuje uhlíkovou stopu*
- snížená prašnost
- velmi nízké emise
- flexibilní a vysoce stabilní
- pro plochy s podlahovým vytápěním
- pro lepení obklad na obklad
- dlouhá doba na uložení a korekci dlaždic
- přezkoušený v systému s AE izolační a dělicí fólií

OBLASTI POUŽITÍ

Pro lepení

- hutných a slinutých dlaždic
- pórovinových obkladů
- tažených pásků
- kameninových dlaždic
- ručně formovaných dlaždic
- mozaiky
- přírodních kamenů, které nejsou citlivé na probarvení
- izolačních a lehkých desek

Povrch velmi hladkých desek (např. tvrzená pěna) je vhodné před lepením zdrsnit.

VHODNÉ PODKLADY

- beton, lehčený beton a pórobeton
- plně zaspáované zdivo
- omítky kategorií CS II, CS III a CS IV dle EN 998 (pevnost v tlaku $\geq 1,5$ N/mm²) a sádrové omítky dle EN 13279 (pevnost v tlaku $\geq 2,0$ N/mm²)
- Botament BP konstrukční desky
- staré keramické dlažby
- sádrové bloky, sádrokarton, sádrovláknité desky
- potěry cementové (CT) i na bázi síranu vápenatého (CA)
- zapískované asfaltové potěry (IC 10)
- konstrukce suchých podlah

Lepení na pórobeton a zapískované asfaltové potěry doporučujeme provádět jen ve vnitřních prostorách.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad se musí nacházet v tomto stavu:

- suchý, čistý a bez námrazy
- únosný
- zbavený mastnoty, nátěrů, výpotků, separačních prostředků, prachu a volných částic
- v rovině dle příslušných norem

Dále je třeba dodržet:

- vyrovnání na stěnách i podlahách lze provést hmotu M200 nebo M300 Speed
- velkoplošné vyrovnání podlah je možné provést samonivelačními hmotami BotaGreen MegaFlow, M49, M50 nebo M53 Extra
- savé podklady opatřit nátěrem BotaGreen Grundierung nebo D11
- penetrace potěrů na bázi síranu vápenatého > formáty dl. ≤ 0,16 m²: BotaGreen Grundierung (2×, ředěný vodou 1:1), nebo D11 (2×, neředěný) | formáty dl. > 0,16 m²: E120 (čerstvý nátěr zasypat sušeným křemičitým pískem)
- omítky → minimální tloušťka 10 mm, s drsným povrchem, bez úpravy ocelovým či filcovým hladítkem
- cementový potěr by měl být starší 28 dnů (s ukončeným smrštěním), nebo viz tabulka níže, ověření přístrojem CM na měření zbytkové vlhkosti

Maximální zbytková vlhkost		
podklad	nevytápěný	vytápěný
cementový potěr	2,0- 2,5 %	2,0- 2,5 %
potěry ze síranu vápenatého	0,5 %	0,3 %

Sádrové omítky musí být suché. Na nesavé podklady, resp. staré dlažby, je třeba vytvořit kontaktní nátěr výrobkem BotaGreen Grundierung, alternativně provést kontaktní můstek prostřednictvím produktu BotaGreen Flexkleber, pro jehož přípravu se 1/3 záměsové vody nahradí emulzí D10. Nanášení kontaktní vrstvy se provádí zatřením hmoty na podklad ocelovou stěrkou. Po vytvrzení spojovacího můstku, což představuje zhruba 24 hodin, lze přistoupit k lepení.

Díly z betonu a betonové prefabrikáty by měly být nejméně 6 měsíců vyzrálé. Tuto dobu lze zkrátit na tři měsíce, jestliže se nahradí 1/3 záměsové vody emulzí D10. Totéž platí také pro lepení na zapískované lité asfaltové potěry (maximální tloušťka na zapískované lité asfaltové potěry 5 mm).

Před kladením velkoformátových dlaždic (≥ 0,25 m²) věnujte prosím pozornost naší instrukci »Tipy pro kladení velkoformátových dlaždic a desek« na www.botament.cz

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ

- rozmíchat pomocí pomaluběžného míchadla do čisté studené vody až vznikne homogenní hmota pastovité konzistence
- po uplynutí zrání hmotu ještě jednou krátce promíchat
- nejdříve na podklad nanést hladkou stranou zubové stěrky tenkou kontaktní vrstvu BotaGreen Flexkleber
- na čerstvou kontaktní vrstvu poté rozprostřít vrstvu tmelu BotaGreen Flexkleber profilovanou stranou
- obklad do lepidla vtláčit mírně posuvným pohybem a vyrovnat

SPOTŘEBA

ozubení 6 mm	~ 2,4 kg/m ²
ozubení 8 mm	~ 3,2 kg/m ²
ozubení 10 mm	~ 3,8 kg/m ²

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

* Tento údaj se vztahuje k lepidlům Botament srovnatelných vlastností.

Při provádění keramických krytin a kladení přírodních kamenů je třeba postupovat v souladu s platnými normami, směrnici a nejnovějšími technickými poznatky.

Pro lepení dlaždic v oblastech trvale zatěžovaných vodou jako bazény, nebo provoz wellness doporučujeme použít tmelů řady HP, nebo EKF500.

Bezpečnostní list je vám k dispozici na www.botament.cz

Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme vždy provést zkoušku zpracování ve specifických podmínkách přímo na dané stavbě. Pro lepení velkoformátových dlaždic (především na plochách s podlahovým vytápěním) a vnějším prostředí, doporučujeme aplikovat kombinovanou metodu kladení »Buttering – Floating« za účelem minimalizace dutin v lepicím lůžku. Při lepení izolačních desek dodržujte příslušné platné normy. Na podkladech obsahujících sádro je vhodné respektovat pokyny jejich výrobců.

Lepicí tmel BotaGreen Flexkleber je přezkoušený pro lepení izolační a dělicí fólie AE v systémové skladbě.

TECHNICKÉ HODNOTY & CHARAKTERISTIKY

Vlastnost	Jednotka	Hodnota	Poznámka
Hustota	kg/dm ³	~ 1,6	
Teplotní odolnost	°C	> -20 < 80	
Optimální vodní součinitel	%	~ 32	
Poměr míchání	l	~ 8	voda/25 kg
Doba zrání	minuty	5	
Doba na pokládku (otevřená doba)	minuty	~ 30	
Doba na zpracování	hodiny	~ 3	
Tloušťka lepicího lože	mm	≤ 10	
Pochozí po	hodiny	~ 24	
Možnost vyspárování po	hodiny	~ 24	
Zatížitelné po (plně)	dny	~ 7	
Podmínky při zpracování	°C	> 5 < 30	

Všechny technické parametry jsou laboratorní hodnoty a jsou stanoveny při 21°C ±2°C a 50% rel. vlhkosti.

Báze	kombinace cementu s minerálními plnivými a přísadami
Balení	25 kg pytel
Skladovatelnost	V neotevřeném originálním obalu na suchém a chladném místě 12 měsíců. Skladujte v chladu a suchu!
Kód produktu GISCODE	ZP1
Čisticí prostředky	za čerstva: voda, ve vytvrzeném stavu: odstraňovač zbytků cementu

Kód produktu GISCODE: ZP1

Poznámka: Údaje uvedené v tomto technickém listu vycházejí z našeho nejlepšího vědomí a zkušeností, jsou však nezávazné. Je nutné zohlednit podmínky v daném stavebním objektu, účel použití a specifické místní zatížení. Odchytky od standardní aplikace v daném objektu, musí předem prověřit projektant, případně mohou vyžadovat individuální schválení. Technické poradenství odborných konzultantů firmy MC nenahrazuje historii projekčního zpracování objektu. Za těchto předpokladů ručíme za správnost údajů v rámci našich obchodních podmínek. Doporučení našich zaměstnanců, která se odchylojí od údajů našeho pokynu, jsou pro nás závazná, jestliže byla písemně potvrzena. V každém případě je nutné dodržovat všeobecně známá pravidla technologických postupů a nejnovější poznatky. Informace uvedené v tomto technickém listu platí pro výrobek dodávaný společností v zemi uvedené v zápatí. Obsah technických listů se může v jednotlivých zemích lišit, je třeba dbát údajů v technických listech platných pro příslušnou zemi. Platný je vždy nejnovější technický list, datum verze uveden v zápatí. Všechna předchozí vydání jsou neplatná a nelze je nadále používat. Aktuální vydání lze vyžádat u nás nebo je prosím vyhledejte na www.botament.cz | odkaz „Ke stažení“. [2400023561]