



NOVÉ!

BOTAMENT®

M 22 C2 TE S1

Flexibilní lepidlo

Pro lepení téměř všech keramických dlaždic na stěnách a podlahách ve vnitřním i vnějším prostředí.



- flexibilní
- vysoce stabilní se sníženým skluzem
- pro plochy s podlahovým vytápěním
- pro lepení obklad na obklad
- dlouhá doba pro korekci a uložení obkladu
- pro balkóny a terasy



Technická data:

Materiálová základna	Balení	Zpracovatelnost	Pochozí
cementová směs s minerálním plnivem a disperzními přísadami	25 kg – vícevrstvý papírový pytel	~ 3 hodiny	po ~ 24 hodinách
Plná zátěž	Spotřeba	Teplota vzduchu a podkladu při zpracování	Poměr míchání
za ~ 7 dní	ozubení 6 mm ~ 2,4 kg/m ² ozubení 8 mm ~ 3,2 kg/m ² ozubení 10 mm ~ 3,8 kg/m ²	+5°C až +30°C	~ 6 l vody / 25 kg

BOTAMENT® SYSTEMBAUSTOFFE

Skandinávská 990, 267 53 Žebrák
Tel. 311 545 150, Fax: 311 537 118
info@botament.cz • www.botament.cz